

## MAIN SPECIFICATIONS

- Excellent mirror effect with the benefits of improved machinability and easier to cut than a BOPET film / Excelente efecto espejo con las ventajas de mejor maquinabilidad y corte que un film BOPET / Excellent effet miroir avec une meilleure machinabilité et découpe qu'un film BOPET / Eccellente effetto a specchio con il vantaggio di migliore macchinabilità e taglio rispetto ad un film BOPET / Ausgezeichneter Spiegeleffekt mit einer besseren Maschinenverarbeitung und Schneidung als ein BOPET-Film.
- It is a glueable, stampable and printable film. SILVER will make the difference in your lamination jobs and final products (book covers, packaging lamination, brochures...) / Es un film colable, estampable e imprimible. SILVER marcará la diferencia en sus trabajos de laminación y producto finales (portadas de libros, laminación de packaging, catálogos...) / Il s'agit d'un film collable, dorable et imprimable. Le SILVER marquera la différence pour le pelliculage de vos impressions et autres supports (couverture de livres, packaging, catalogues...) / É un film incollabile, stampabile e imprimibile. SILVER esalterà la differenza qualitativa sui suoi lavori di laminazione e sui prodotti finiti (copertine di libri, Packaging, cataloghi...) / Eine verklebbar, bedruckbar und stanzbar folie. SILVER macht den Unterschied aus bei Ihren Kaschierungsprojekten und Endprodukten (Buchbindungen, Verpackungskaschierungen, Katalogen...).
- Excellent printability thanks to its special coating for printing / Excelente imprimibilidad gracias a su recubrimiento especial para impresión / Excellente base pour surimpression grâce à son recouvrement spécial / Eccellente stampabilità grazie ad un primer speciale per la stampa / Ausgezeichnete Druckbarkeit dank seines speziellen Beschichtung.
- Printable by offset, UV offset, digital and screen printing / Imprimible por offset, offset UV, digital y serigrafía / Imprimable en offset UV, numérique et sérigraphie / Stampabile in offset UV, digitale e serigrafia / Geeignet für offset-, UV-, digital- und siebdruck.
- Ideal for short print runs / apto para tiradas pequeñas / Apte pour petits tirages / Ideale per piccole tirature / Geeignet für kleine Auflagen.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	ELEGANCE SILVER WET	ELEGANCE SILVER THERMO		
	20 DF 165	30 DF 265		
Properties Propiedades Propriétés	VALUES / VALORES X	VALUES / VALORES X	UNITS UNIDAD	TEST METH MET. ENSAYO
Thickness Espesor Épaisseur	20	33	µ	ASTM- E 252
	0,8	1,2	Mills	
	80	120	Gauges	
Yield Rendimiento Rendement	54,3	33,7	m²/kg	ASTM D 4321
	38.212	25.475	ln²/Lb	
Wetting Tension Tensión Superficial Tension Superficielle	>40	>40	Dynes/cm Dinas/cm	ASTM D 2578
C.O.F. Film/Film	0,5	0,5		ASTM D 1894
Application Temperature Temperatura de Aplicación Température d'application		90° - 105 °C (194 - 221 °F)	°C (°F)	
Lamination Strength Fuerza de Laminación Adhérence du Pelliculage (Unprinted paper)		≥ 6 ≥ 1,71	N / 20mm	ASTM D 882

The above information is based on conclusive test evidence and DERPROSA experience. The Co. refuses any responsibility arising from the use, handing or treatment of products after delivery and its guarantee is only related to the quality of the products, as specified on the transaction contract. The delivered raw and packaging materials have been manufactures following the current laws and any important change in the properties of them will be notified previously in order to be accepted by the customer. This is a commercial sample. The manufacturer could modify in any of its forms the features of this data sheet. For the latest version visit our website: [www.derprosa.es](http://www.derprosa.es)

La información detallada en esta hoja de especificaciones técnicas es el resultado de los conocimientos actualizados por Derprosa, basada en valores medios comprobados en producciones estándar. En ella se indican las principales características de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. En ningún caso deberán ser considerados como una garantía sobre la idoneidad del producto. El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquiera de sus formas el contenido de ésta ficha técnica. Para consultar la última versión visite nuestra página web: [www.derprosa.es](http://www.derprosa.es)

L'information qui apparaît ci-dessus se base sur des données de preuves concluantes et sur l'expérience de DERPROSA. L'entreprise réfute toute responsabilité découlant de l'usage, de la manipulation ou du traitement des produits une fois livrés et la garantie offerte ne concerne que la qualité des produits comme cela est spécifié sur le contrat de la transaction. Les matières première et les matériels d'emballage livrés ont été fabriqués conformément à la législation actuelle et tout changement important intervenant dans leurs propriétés sera préalablement communiqué au client en vue d'obtenir son consentement. Le fabricant se réserve le droit de modification sur le contenu de cette fiche technique. La dernière version est disponible sur notre page web: [www.derprosa.es](http://www.derprosa.es)



Avda. Iberoamérica, 56, 23680 Alcalá la Real (Jaén) Spain / España,  
[www.derprosa.es](http://www.derprosa.es) [comercial@derprosa.es](mailto:comercial@derprosa.es) +34 953 59 81 00



ELEGANCE SILVER WET: 20 DF 165 - REV 01  
 ELEGANCE SILVER THERMO: 30 DF 265 - REV 02